#### SYSTEME D'ELECTRODES POUR CAPTEUR ELECTROCHIMIQUE

La présente invention se rapporte aux capteurs électrochimiques destinés à mesurer la concentration d'une substance chimique dans un liquide. De tels dispositifs trouvent une application particulièrement intéressante, mais non exclusive, à la détection des niveaux de chlore dans l'eau potable ou l'eau des piscines.

L'invention concerne, plus particulièrement, un système d'électrodes pour cellule électrochimique, ainsi que son procédé de fabrication.

Les capteurs électrochimiques du type ci-dessus comportent nécessairement une électrode de mesure, une électrode de référence et une contre-électrode. On connaît également un autre type de tels capteurs qui comportent, en outre, une électrode, dite génératrice, et sa contre-électrode. L'ajout de ces deux dernières électrodes, dont l'effet est de créer des modifications de concentration d'espèces présentes en solution, permet de contrôler localement l'environnement de l'électrode de mesure.

Par exemple, le pH de la solution peut être modifié localement par l'application d'un courant à l'électrode génératrice. Un courant cathodique entraînera la production de ions OH- (le pH devenant alors plus basique) et, inversement, un courant anodique entraînera la production de ions H+ (le pH devenant alors plus acide). Une contre-électrode associée à l'électrode génératrice, une contre-électrode associée à l'électrode de mesure (ou de travail) et une électrode de référence sont nécessaires à la réalisation d'un capteur complet.

Ces dernières électrodes, dont les dimensions n'ont pas besoin d'être microscopiques, sont bien connues dans le domaine considéré et peuvent être montées séparément. Le document US 5 597 463 décrit, par exemple, un capteur de ce second type, destiné à effectuer un titrage et avec lequel la mesure effectuée est de type potentiostatique.

2

On comprendra aisément qu'il est particulièrement avantageux d'utiliser, comme électrode de mesure, des électrodes de très petites dimensions, non seulement parce que cela permet de réduire l'espace entre l'électrode de mesure et l'électrode génératrice, mais aussi parce que les effets de la turbulence du liquide dans la cellule s'en trouvent minimisés. De telles électrodes de petites dimensions sont appelées indiféremment, dans la suite de la description, "micro-électrodes" ou "micro-disques", cette dernière appellation étant due au fait que les micro-électrodes sont le plus souvent de forme circulaire.

Le document WO 02/095387 décrit une structure, représentée à la figure 1, utilisant un substrat électriquement conducteur 10, avantageusement réalisé en silicium dopé et dont la face inférieure est recouverte d'une couche de métallisation 11. Sa face supérieure est recouverte d'une couche de passivation 12 formée d'un empilement de deux sous-couches de Si0<sub>2</sub> et Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>, connu pour présenter une excellente stabilité en milieu aqueux.

La couche de passivation 12 est percée d'un réseau régulier d'ouvertures traversantes circulaires recevant un micro-disque conducteur 13 sensiblement plus épais que la couche et débordant légèrement sur elle afin d'éviter tout contact de la solution à mesurer avec le substrat.

Les micro-disques sont formés du ou des matériaux d'électrode souhaités, par exemple, d'un empilement de couches de titane, de platine et d'or. Ces couches constituent, ensemble, l'électrode de mesure du système.

Le document WO 90/12314 propose un arrangement du même type, mais dans lequel le substrat est en un matériau inerte et les micro-électrodes sont construites sur lui par dépôt de couches successives. Les contacts à ces électrodes sont réalisés au travers d'ouvertures pratiquées dans le substrat.

La présente invention a pour but de fournir une structure d'électrodes de mesure améliorée, non seulement du point de vue de sa durabilité et de son efficacité, mais aussi de celui de son coût de production.

De façon plus précise, l'invention concerne un système d'électrodes destiné à une cellule électrochimique, ladite cellule étant du type qui comporte un substrat et, liées à lui et proches l'une de l'autre, d'une part, une électrode de mesure formée d'une pluralité de micro-disques électriquement conducteurs connectés entre eux, et, d'autre part, une électrode génératrice formée d'une plaque électriquement conductrice percée d'ouvertures circulaires de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce que chaque ouverture soit concentrique à un micro-disque. Ce système est principalement caractérisé en ce que :

- le substrat est en un matériau électriquement conducteur et est percé, sur sa face supérieure, d'un réseau régulier de cavités de forme sensiblement cylindrique, et
- les micro-disques, formant l'électrode de mesure, sont contenus dans ces cavités.

Le système d'électrodes selon l'invention présente encore les caractéristiques suivantes.

- Il comporte une couche électriquement isolante déposée sur le substrat et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires centrées sur les cavités et ayant un diamètre inférieur à celui des cavités.
- Les micro-disques comportent une métallisation mince, déposée au fond de chaque cavité et de diamètre sensiblement égal à celui des ouvertures de la couche isolante, et, éventuellement, une métallisation épaisse remplissant, au moins partiellement, le reste de la cavité.
- La métallisation mince comporte un empilement formé d'une couche d'adhérence et d'une couche barrière de diffusion, qui peuvent être respectivement en titane et en platine.
- La métallisation épaisse est formée du matériau d'électrode souhaité, qui peut être de l'or.

- La métallisation épaisse peut soit affleurer la face supérieure du substrat, soit être recouverte d'une couche active qui affleure la face supérieure du substrat.
- L'électrode génératrice peut être soit une mince couche de diamant conducteur, soit une couche conductrice épaisse qui forme, autour des micro-électrodes, une paroi arrondie en forme d'entonnoir définissant un volume de confinement les protégeant du flux hydrodynamique de la solution à traiter.
- Le substrat est en silicium rendu conducteur par dopage.

La présente invention concerne encore un procédé de réalisation de l'électrode de mesure d'un système d'électrodes tel que défini ci-dessus. Il comporte la succession des opérations suivantes :

- se munir d'un substrat conducteur;
- déposer la couche isolante sur sa face supérieure ;
- former sur ladite couche isolante un masque doté d'un réseau d'ouvertures circulaires dont la disposition et le diamètre correspondent au réseau des micro-disques à réaliser;
- graver la couche isolante au travers du masque de manière à obtenir lesdites ouvertures circulaires ;
- graver profondément le substrat au travers de ces ouvertures de manière à obtenir lesdites cavités ;
- déposer lesdites métallisations minces au fond de chaque cavité ; et
- déposer les dites métallisations épaisses sur les métallisations minces.

Le procédé selon l'invention présente encore les caractéristiques suivantes :

- Le gravage de la couche isolante et le gravage du substrat sont réalisés par plasma ou par voie chimique humide.
- Le dépôt des métallisations minces est réalisé par évaporation sous vide.
- Le dépôt des métallisations épaisses est réalisé par croissance galvanique ou par précipitation catalytique.

D'autres caractéristiques de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, faite en regard du dessin annexé, dans lequel:

- la figure 2 est une vue en plan du système proposé, sans son électrode génératrice ;
- la figure 3 est une vue partielle en coupe à grande échelle selon AA de ce système;
- la figure 4 illustre la suite des opérations permettant la réalisation d'une telle structure ; et
- les figures 5 et 6 illustrent deux manières originales de réaliser l'électrode génératrice.

La structure représentée aux figures 2 et 3 possède un substrat électriquement conducteur 20 qui se présente sous la forme d'une plaque carrée de, typiquement, 2 à 10 mm de côté et 0.5 mm d'épaisseur. Cette plaque est, avantageusement, réalisée en silicium rendu conducteur par dopage selon des techniques bien connues de l'homme de métier.

La face inférieure du substrat 20 est recouverte d'une couche conductrice 21 réalisée, par exemple, en titane ou en aluminium ou formée d'un empilement de trois sous-couches de titane, platine et or. L'épaisseur de cette couche 21 est d'environ  $0.2 \ a$   $0.3 \ \mu m$ .

Le substrat 20 est percé, sur sa face supérieure, d'un réseau régulier de cavités sensiblement cylindriques 22, d'axe perpendiculaire au plan du substrat. Typiquement, ces cavités ont un diamètre de 2 à 20  $\mu$ m, une profondeur de 2 à 20  $\mu$ m et sont espacées les unes des autres d'environ 40 à 400  $\mu$ m.

Le fond de chaque cavité 22 est partiellement recouvert d'une métallisation mince 23 formée d'une couche d'adhérence 23a et d'une couche conductrice 23b reposant sur la couche d'adhérence. Cet empilement, par exemple, de titane et de platine, a une épaisseur d'environ 0.2 à 0.3 µm. Dans certaines applications, la couche 23b sert également de barrière de diffusion. On

remarquera, par ailleurs, que la métallisation 23 a un diamètre inférieur de 0.5 à 5 µm à celui de la cavité.

L'ensemble des métallisations 23 constitue l'électrode de mesure du système.

En variante, le reste de la cavité 22 est rempli par une métallisation épaisse 24 formée du matériau d'électrode souhaité, avantageusement de l'or ou tout autre métal susceptible d'être déposé par croissance galvanique, tel que platine, cuivre, etc.

Selon une variante non représentée, le dépôt d'or 24 ne remplit que partiellement la cavité 22 dont la partie supérieure reçoit alors une couche active, par exemple en Nafion ou en un polymère conducteur électropolymérisé, tel le Polypyrrole, constituant une membrane sélective, catalytique ou protectrice.

La face supérieure du substrat 20 est recouverte d'une couche isolante 25, dite de passivation, qui est formée, par exemple, d'un empilement de deux sous-couches de Si0<sub>2</sub> et Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> et a une épaisseur d'environ 0.1 à 0.3 μm. Cette couche est percée d'un réseau régulier d'ouvertures traversantes circulaires 26 centrées sur les cavités 22 et de même diamètre que les métallisations minces 23, donc de diamètre inférieur à celui des cavités.

On se référera maintenant à la figure 4 qui illustre, à titre d'exemple non limitatif, les principales étapes du procédé de fabrication de la structure représentée aux figures 2 et 3.

#### - Etape 1. Figure 4a

Le substrat conducteur en silicium 20 est recouvert de la couche de passivation 25 par une opération d'oydation thermique suivie d'un dépôt chimique en phase vapeur, connue de l'homme de métier sous la dénomination LPCVD.

## - Etape 2. Figure 4b

Un masque en "photorésist " 27 est formé sur la couche de passivation 25. Il est doté d'un réseau d'ouvertures circulaires 28 dont la disposition et

le diamètre correspondent au réseau des métallisations minces 23 à réaliser.

### - Etape 3. Figure 4c

La couche de passivation 25 est attaquée par gravage dans un plasma fluoré de manière à obtenir les ouvertures circulaires 26.

## - Etape 4. Figure 4d

Un gravage profond au plasma creuse les cavités 22. Les conditions dans lesquelles ce gravage est réalisé sont telles que le diamètre des cavités 22 est sensiblement supérieur à celui des ouvertures 26 de la couche de passivation 25.

#### - Etape 5. Figure 4e

Les métallisations minces 23, qui formeront l'électrode de mesure du système, sont déposées par évaporation sous vide. Grâce au pont que forme la couche de "photorésist" 27, les parois des cavités 22 ne sont pas atteintes et les métallisations 23 ont le même diamètre que les ouvertures 26 de la couche de passivation 25. Bien entendu, cette opération métallise également la couche 27 par une couche 29

## - Etape 6. Figure 4f

La métallisation 29 et la couche de "photorésist "27 sont éliminées par un solvant.

## - Etape 7. Figure 4g

Le dépôt d'or 24 est finalement formé dans les cavités 22 par croissance galvanique.

Ainsi est réalisé un système de micro-électrodes formant une électrode de mesure qui, par rapport à la structure du document WO 02/095387, présente les principaux avantages suivants :

Le diamètre des électrodes peut être fortement réduit, ce qui diminue d'autant la dépendance hydrodynamique de la réponse du capteur.

- La cavité ménagée dans le substrat permet de réaliser des disques épais, sans pour autant augmenter leur diamètre, ce qui prolonge fortement leur durée de vie.
- La cavité permet, éventuellement, de définir et ancrer une couche active sur la micro-électrode.
- Seule est exposée la face supérieure des électrodes, ce qui réduit leur érosion.
- Des opérations simples permettent le gravage de la couche de passivation pour former les ouvertures 26, le gravage du substrat pour former les cavités 22 et l'élimination de la métallisation 29 et du "photorésist " 27. On remarquera, notamment, qu'un seul masque est nécessaire (le masque en "photorésist " 27) pour réaliser les cavités 22 et dimensionner exactement les micro-disques 23.

Par rapport à la structure du document WO 90/12314, le système selon l'invention présente l'avantage, puisque son substrat est conducteur, de permettre l'interconnexion des micro-électrodes en parallèle par leur face arrière, ce qui a pour effet d'amplifier le signal de sortie. Autre avantage notable, il est nettement plus facile, donc moins coûteux, de réaliser directement dans le substrat les cavités destinées à recevoir les micro-électrodes.

En bref, l'invention permet, par un procédé simple et donc peu coûteux, d'obtenir des électrodes performantes, épaisses et de très petit diamètre défini avec grande précision.

La structure qui vient d'être décrite peut être complétée par une électrode génératrice métallique disposée autour des électrodes de mesure, selon l'enseignement du document WO 02/095387.

On a observé, cependant, qu'avec une telle structure, la formation d'un biofilm sur les micro-électrodes - et autour d'elles - a pour conséquence une perte progressive de la sensibilité du capteur. La présente invention a donc aussi pour but d'éliminer cette contamination en remplaçant l'électrode génératrice métallique par une électrode génératrice en diamant 30 déposée, comme le montre la figure 5, sur la couche de passivation 25.

L'électrode 30 est formée d'une mince couche de diamant conducteur, qui est percée d'ouvertures circulaires 31 de diamètre supérieur à celui des micro-électrodes 23 et disposée de manière à ce que chaque ouverture 31 soit concentrique à une micro-électrode. Typiquement, l'électrode 30 a une épaisseur de 0.5 à 5 µm, alors que les ouvertures circulaires 31 ont un diamètre de 5 à 50 µm.

Les tests effectués ont confirmé que le diamant a la plus grande fenêtre de potentiel dans l'eau et permet de générer sur lui des espèces fortement oxydantes, telles que des radicaux OH, capables de brûler efficacement des matières organiques.

Ainsi est proposée une structure qui prévient la formation d'un bio-film de contamination affectant la sensibilité du capteur. L'effet est particulièrement appréciable lorsqu'il s'agit de traiter les eaux usées d'une ville, très riches en matières organiques.

On se référera encore, pour terminer, à la figure 6 montrant une structure dotée d'une électrode génératrice épaisse 32 qui forme, autour des micro-électrodes, une paroi arrondie en forme d'entonnoir définissant un volume de confinement les protégeant du flux hydrodynamique de la solution à traiter.

Cette électrode 32 est avantageusement réalisée en or et déposée par croissance galvanique. Typiquement, son épaisseur est de 10 à 100 µm et l'entonnoir qu'elle forme a, à la base, un diamètre de 10 à 50 µm.

Une telle structure augmente très fortement l'efficacité du système, surtout lorsqu'il doit traiter des liquides agités ou à fort débit, car l'espace créé autour des micro-électrodes permet, non seulement, une concentration des espèces générées, mais aussi, offre une plus grande surface d'électrode génératrice.

10


On notera, enfin, que le dépôt galvanique de l'électrode épaisse 32 est une opération simple et peu coûteuse.

#### REVENDICATIONS


- 1. Système d'électrodes destiné à une cellule électrochimique, comportant un substrat (20) et, liées à lui et proches l'une de l'autre, d'une part, une électrode de mesure formée d'une pluralité de micro-disques électriquement conducteurs (23, 24) connectés entre eux, et, d'autre part, une électrode génératrice formée d'une plaque électriquement conductrice (30, 32) percée d'ouvertures circulaires (31) de diamètre supérieur à celui des micro-disques et disposée de manière à ce que chaque ouverture soit concentrique à un micro-disque, caractérisé en ce que :
  - le substrat (20) est en un matériau électriquement conducteur et est percé, sur sa face supérieure, d'un réseau régulier de cavités (22), et
  - les micro-disques (23, 24) formant l'électrode de mesure sont contenus dans les dites cavités.
- 2. Système d'électrodes selon la revendication 1, caractérisé en ce qu'il comporte une couche électriquement isolante (25) déposée sur le substrat (20) et percée d'une pluralité d'ouvertures circulaires (26) centrées sur les cavités (22) et ayant un diamètre inférieur à celui desdites cavités.
- 3. Système d'électrodes selon la revendication 2, caractérisé en ce que les micro-disques comportent une métallisation mince (23) déposée au fond de chaque cavité (22) et de diamètre sensiblement égal à celui des ouvertures (26) de la couche isolante (25), et, éventuellement, une métallisation épaisse (24) remplissant, au moins partiellement, le reste de la cavité.
- 4. Système d'électrodes selon la revendication 3, caractérisé en ce que la métallisation mince (23) comporte un empilement formé d'une couche d'adhérence (23a) et d'une couche conductrice (23b).
- 5. Système d'électrodes selon la revendication 4, caractérisé en ce que la couche d'adhérence (23a) est en titane et la couche conductrice (23b) en platine.


- 6. Système d'électrodes selon l'une des revendications 3 à 5, caractérisé en ce que la métallisation épaisse (24) est formée du matériau d'électrode souhaité.
- 7. Système d'électrodes selon la revendication 6, caractérisé en ce que la métallisation épaisse (24) est en un matériau électrodéposable, tel que or, platine, cuivre, etc.
- 8. Système d'électrodes selon l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce que la métallisation épaisse (24) affleure la face supérieure du substrat (20).
- 9. Système d'électrodes selon l'une des revendications 3 à 7, caractérisé en ce que la métallisation épaisse (24) est recouverte d'une couche active affleurant la face supérieure du substrat (20).
- 10. Système d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'électrode génératrice (30) est en diamant conducteur.
- 11. Système d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 9, caractérisé en ce que l'électrode génératrice (32) a une épaisseur lui permettant de constituer, autour et au-dessus des micro-électrodes (23, 24), un volume de confinement protégé du flux hydrodynamique de la solution à traiter.
- 12. Système d'électrodes selon l'une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que le substrat (20) est en silicium rendu conducteur par dopage.
- 13. Procédé de réalisation de l'électrode de mesure d'un système d'électrodes selon l'une des revendications 3 à 12, caractérisé en ce qu'il comporte la succession des opérations suivantes :
  - se munir d'un substrat conducteur (20);
  - déposer la couche isolante (25) sur sa face supérieure ;
  - former sur ladite couche isolante (25) un masque (27) doté d'un réseau d'ouvertures circulaires (28) dont la disposition et le diamètre correspondent au réseau des micro-disques (23, 24) à réaliser;

- graver la couche isolante (25) au travers du masque (27) de manière à obtenir lesdites ouvertures circulaires (26);
- graver profondément le substrat (20) au travers de ces ouvertures (26) de manière à obtenir lesdites cavités (22);
- déposer lesdites métallisations minces (23) au fond de chaque cavité (22); et
- déposer les dites métallisations épaisses (24) sur les métallisations minces (23).
- 14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que le gravage de la couche isolante (25) et le gravage du substrat (20) sont réalisés par plasma.
- 15. Procédé selon l'une des revendications 13 et 14, caractérisé en ce que le dépôt des métallisations minces (23) est réalisé par évaporation sous vide.
- 16. Procédé selon l'une des revendications 13 à 15, caractérisé en ce que le dépôt des métallisations épaisses (24) est réalisé par croissance galvanique.



2/2





# A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 G01N27/403 G01N33/18

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

#### B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 GO1N

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
<b>-</b>	GB 1 505 343 A (BUTLER J)	1,11,12
	30 March 1978 (1978-03-30)	
A	page 2, line 103 - page 3, line 70; figures 1-3	13
Y	WO 02/095387 A (CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA; GOBET, JEAN) 28 November 2002 (2002-11-28) cited in the application page 5, line 26 - page 6, line 7; figures 2,3	1,11,12
Α	US 5 512 489 A (GIRAULT ET AL) 30 April 1996 (1996-04-30) column 1, line 65 - column 2, line 8; figures 1,2 column 5, line 10 - line 37	

	-/
X Further documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are listed in annex.
<ul> <li>Special categories of cited documents:</li> <li>"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance</li> <li>"E" earlier document but published on or after the international filing date</li> <li>"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)</li> <li>"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means</li> <li>"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed</li> </ul>	"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention  "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone  "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.  "&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the International search	Date of mailing of the International search report
6 April 2005	14/04/2005
Name and mailing address of the ISA	Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Purdie, D

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/CH2005/000019

•	INTERNATIONAL SEARCH REPORT	PCT/CH2005/000019		
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT			
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
A	WO 90/12314 A (URBAN, GERALD; NAUER, GERHARD) 18 October 1990 (1990-10-18) cited in the application figures 1-13	1,13		
A	DE 41 31 731 A1 (DR. RAYMOND GLOCKER GMBH INSTITUT FUER MEDIZINTECHNIK, 4400 MUENSTER,) 19 May 1993 (1993-05-19) column 1, line 50 - column 2, line 15; figures 1-3	1,13		
A	WO 01/86276 A (INSTITUT FUER CHEMO- UND BIOSENSORIK MUENSTER E.V; BORCHARDT, MICHAEL;) 15 November 2001 (2001-11-15) page 4, line 3 - page 9, line 32; figure 1	1,13		
		•		

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

PCT/CH2005/000019

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
GB 1505343	Α	30-03-1978	CA	1032224 A1	30-05-1978
WO 02095387	A	28-11-2002	WO	02095387 A1	28-11-2002
			EP	1260813 A1	27-11-2002
			EP	1390734 A1	25-02-2004
			JP	2004525389 T	19-08-2004
			US	2004154934 A1	12-08-2004
US 5512489	A	30-04-1996	AT	126888 T	15-09-1995
00 0012 105			AU	6880091 A	26-06-1991
			DE	69021888 D1	28-09-1995
			DE	69021888 T2	11-04-1996
			DK	504196 T3	22-01-1996
			EP	0504196 A1	23-09-1992
			EP	0653629 A2	17-05-1995
			ES	2077213 T3	16-11-1995
			WO	9108474 A1	13-06-1991
			ŲS	5635054 A	03-06-1997
			US	5739039 A	14-04-1998
WO 9012314	Α	18-10-1990	AT	403528 B	25-03-1998
			AT	78389 A	15-07-1997
			WO	9012314 A1	18-10-1990
			AU	5348790 A	05-11-1990
			DD	301930 A9	21-07-1994
			EP	0418359 A1	27-03-1991
			JP	3505785 T	12-12-1991
DE 4131731	A1	19-05-1993	NONE		
WO 0186276	A	15-11-2001	DE	10023015 A1	24-01-2002
			AU	6388901 A	20-11-2001
			WO	0186276 A1	15-11-2001

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/CH2005/000019

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 7 G01N27/403 G01N33/18

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

## B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 GO1N

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés) EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Catégorie °	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	GB 1 505 343 A (BUTLER J)	1,11,12
A	30 mars 1978 (1978-03-30) page 2, ligne 103 - page 3, ligne 70; figures 1-3	13
Y	WO 02/095387 A (CSEM CENTRE SUISSE D'ELECTRONIQUE ET DE MICROTECHNIQUE SA; GOBET, JEAN) 28 novembre 2002 (2002-11-28) cité dans la demande page 5, ligne 26 - page 6, ligne 7; figures 2,3	1,11,12
A	US 5 512 489 A (GIRAULT ET AL) 30 avril 1996 (1996-04-30) colonne 1, ligne 65 - colonne 2, ligne 8; figures 1,2 colonne 5, ligne 10 - ligne 37	1
	colonne 5, ligne 10 - ligne 3/ 	

χ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents	X Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
<ul> <li>Catégories spéciales de documents cités:</li> <li>"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent</li> </ul>	T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date  "I" decument pouvent leter un doute sur une revendication de	<ul> <li>X" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément</li> <li>Y" document particulièrement pertinent; l'inven tion revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier</li> <li>&amp;" document qui fait partie de la même famille de brevets</li> </ul>
Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée  6 avril 2005	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale 14/04/2005
Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2	
NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Purdie, D

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No PCT/CH2005/000019

C.(suite) Do Catégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'Indication des passages pe						
Catégorie °	Idantification des decuments cites, avec le cas écheant. L'Indication des Dassages de	(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS					
	Identilication des documents circs, avec, ie ons concern, i maisenen ees passages pe	erinenis	no. des revendications visées				
4	WO 90/12314 A (URBAN, GERALD; NAUER, GERHARD) 18 octobre 1990 (1990-10-18) cité dans la demande figures 1-13		1,13				
4	DE 41 31 731 A1 (DR. RAYMOND GLOCKER GMBH INSTITUT FUER MEDIZINTECHNIK, 4400 MUENSTER,) 19 mai 1993 (1993-05-19) colonne 1, ligne 50 - colonne 2, ligne 15; figures 1-3		1,13				
4	WO 01/86276 A (INSTITUT FUER CHEMO- UND BIOSENSORIK MUENSTER E.V; BORCHARDT, MICHAEL;) 15 novembre 2001 (2001-11-15) page 4, ligne 3 - page 9, ligne 32; figure 1	,	1,13				
		•					

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

PCT/CH2005/000019

				<b>j</b> '	017 011	2003/ 000013
Document brevet cité u rapport de recherche	е	Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s)		Date de publication
GB 1505343	Α	30-03-1978	CA	1032224	A1	30-05-1978
W0 02095387	Α	28-11-2002	WO	02095387	A1	28-11-2002
			EP	1260813	A1	27-11-2002
			EP	1390734	A1	25-02-2004
			JP	2004525389	T	19-08-2004
			US	2004154934	A1	12-08-2004
US 5512489	A	30-04-1996	AT	126888	T	15-09-1995
			AU	6880091	Α	26-06-1991
			DE	69021888	D1	28-09-1995
			DE	69021888		11-04-1996
			DK	504196		22-01-1996
			EP	0504196		23-09-1992
			EP	0653629		17-05-1995
			ES		T3	16-11-1995
			WO	9108474		13-06-1991
			US	5635054		03-06-1997
			US	5739039 	A	14-04-1998
WO 9012314	A	18-10-1990	AT	403528		25-03-1998
			AT	78389		15-07-1997
			WO	9012314		18-10-1990
			AU	5348790		05-11-1990
			DD	301930		21-07-1994
			EP	0418359		27-03-1991
			JP	3505785 	) 	12-12-1991 
DE 4131731	A1	19-05-1993	AUC	JN	مست بجمل انتكار كسب رست وس	
WO 0186276	A	15-11 <b>-</b> 2001	DE	10023015	A1	24-01-2002
		-	AU	6388901	Α	20-11-2001
			WO	0186276	A1	15-11-2001

# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande EP 04 40 5039

atégorie (	des parties pert	indication, en cas de beso	,,	dication	CLASSEMENT DE LA
(		inentes	conce	ernée	DEMANDE (Int.CI.7)
	WO 90/12314 A (URB/ (AT)) 18 octobre 19 * page 13, ligne 10 figure 12 *	990 (1990–10–18)		,9,11	G01N27/403 C25B11/02
	WO 02/095387 A (CSE ELECTRONIQUE ; GOBE PHILIPPE (F) 28 nov * page 4, ligne 7 - figures 1,2 *	T JEAN (CH); RYCH vembre 2002 (2002	IEN 12 2-11-28)	,11,	
	RYCHEN PH ET AL.:  potential with arrivation of the diamond microdisk of the second state of the second st	ays of boron-doper electrodes" SYMPOSIUM ON NEW TROCHEMICAL SYSTE 001, pages 23-25,	ed EMS,		DOMAINES TECHNIQUES
A	SOH K.L. ET AL: "film as electrode sensing" SENSORS AND ACTUAT vol. 91, 1 juin 20 39-45, XP002283763 * abrégé *	for electrochemic ORS B, 03 (2003-06-01),	cal		GO1N C25B C02F
Α	EP 0 569 908 A (NI TELEPHONE) 18 nove * page 10, ligne 4	mbre 1993 (1993-			
	·	-/-			
Le pr	résent rapport a été établi pour t	outes les revendications			
·	Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la	a recherche		Examinateur
	MUNICH	8 juin 2	004	Pur	die, D

EPO FORM 1503

- Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie
  A : arrière-plan technologique
  O : divulgation non-écrite
  P : document intercalaire

- L : cité pour d'autres raisons
- & : membre de la même famille, document correspondant



# RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande EP 04 40 5039

DO	CUMENTS CONSIDERES	S COMME PERTINENT	<b>S</b>	
atégorie	Citation du document avec inc des parties pertine		Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.CI.7)
Le	ROSS B: "ULTRAMICRONTRANSDUCERS FOR NEW ASENSORS" SENSORS AND ACTUATORS S.A., LAUSANNE, CH, vol. B07, no. 1 / 3, 1 mars 1992 (1992–03-2) XP000287020 ISSN: 0925–4005 * page 1 – page 2, co.*  *	ELECTRODE ARRAYS AS AMPEROMETRIC OXYGEN  S B, ELSEVIER SEQUOI  -01), pages 758-762,  clonne 1; figures 1,		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
	Lieu de la recherche	Date d'achèvement de la recherche		Examinateur
	MUNICH	8 juin 2004		die, D
X : pa Y : pa au A : ar O : di	CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES  uticulièrement pertinent à lui seul uticulièrement pertinent en combinaison tre document de la même catégorie rière-plan technologique vulgation non-écrite ocument intercalaire	E : document date de dé avec un D : cité dans l L : cité pour d	principe à la base de l' de brevet antérieur, ma pôt ou après cette date a demande 'autres raisons e la même famille, doc	ais publie a la

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.

Lesdits members sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

08-06-2004

Document brevet au rapport de reche		Date de publication		Membre(s) de la famille de brevet(s	Date de publication
WO 9012314	A	18-10-1990	AT AT WO AU DD EP JP	403528 B 78389 A 9012314 A1 5348790 A 301930 A9 0418359 A1 3505785 T	25-03-1998 15-07-1997 18-10-1990 05-11-1990 21-07-1994 27-03-1991 12-12-1991
WO 02095387	Α	28-11-2002	WO EP EP	02095387 A1 1260813 A1 1390734 A1	28-11-2002 27-11-2002 25-02-2004
EP 0569908	A	18-11-1993	DE DE EP JP JP	69331566 D1 69331566 T2 0569908 A2 3289059 B2 6027081 A	31-10-2002 18-11-1993